

Hydrolack DH 211

Dispersions - Hochglanzlack

Beschreibung

Hochglänzender Überdrucklack für Papier und Karton bei gleichzeitig guten Trocknungseigenschaften. Mit der Auswahl entsprechender Substrate kann ein Glanz erlangt werden, der annähernd die Werte von UV-Lacken erreicht.

Anwendung

Ein Nassfilm von 3-6 g/m² ist für die meisten Kartons zu empfehlen. Höhere Filmdicken sind möglich mit der entsprechenden Ausrüstung. Vor Gebrauch gut rühren! Nicht über 35°C lagern. Vor Frost schützen!

Technische Daten

Viskosität	35-40 Sekunden DIN Becher No. 4 bei 24°C
Glanz	60-75%
Trocknung	Mittel
Abriebfestigkeit:	Gut
Slip	Gut
pH-Wert	7,7 – 8,4
Schön/Widerdruck:	Nein
Verklebbarkeit:	Ja

Verpackung:

10/20 kg Kanister, 120 kg Deckelfass, 220 kg Deckelfass, 1.000 kg IBC



Für perfekten Druck.